

AquaSalt Stop®

Só kivirágzást csökkentő alapozó nedves falazatra

Leírás

AquaSalt Stop® alacsony viszkozitású, szilikátok és szilikonok kombinációján alapuló folyadék, amely behatol a nedves falazat és a kivirágzást okozó sókat tartalmazó hasonló anyagok mélyébe. Az aljzat szerkezetétől és jellegétől függően a bevonat akár 2 cm mélységig is penetrál, ahol a nedves és elsózott falazatban gél képez, amely kitölti a falazat pórusait.

A nagyobb pórusok lezárása csökkenti az anyag általános áteresztőképességét a víz és a sók szerkezet felszínére jutása szempontjából. A bevonat hidrofobizáló összetevője emellett megakadályozza a víz folyékony halmazállapotú behatolását, miközben a falazat továbbra is vízgőzáteresztő marad (páraáteresztő). A kiszáradás, azaz a folyékony víz elpárolgása így már a szerkezet felszíne alatt következik be, ami csökkenti az új sókivirágzások megjelenésének kockázatát a felületén.

AquaSalt Stop® csökkenti a sók szerkezet felszínére jutását, és növeli az ásványi építőanyagok kémiai és mechanikai ellenálló képességét, beleértve a felületi réteg szilárdságát is.

AquaSalt Stop® összeférhető a meszes habarcsokkal és vakolatokkal, a cementhabarcsokkal, a betonnal és a homokkővel. Gipszhez és gipszvakolatokhoz nem alkalmas.

Előnyök

AquaSalt Stop®

- minimálisra csökkenti a további kivirágzások kialakulásának lehetőségét
- áthatol a nedves és elsózott falazat pórusain
- hatékonyan csökkenti az aljzat nedvszívó képességét
- növeli az aljzat agresszív vízzel szembeni ellenálló képességét
- meghosszabbítja a szanáló rendszer élettartamát
- az igénytelen alkalmazás – minimális eszköz-, anyag- és munkaigény – csökkenti a szanálás költségeit
- nem tartalmaz szerves oldószereket (VOC)

Alkalmazási terület

AquaSalt Stop® rendeltetése:

- alapozó impregnáló réteg a szerkezet felszíne alatt, amely megakadályozza a sókivirágzások további kijutását a szanáló rendszer felületére
- a megnövekedett nedvességgel és sókkal károsított szerkezetek kezelése
- pincék, épületek föld alatti és föld feletti részei nedves környezetben

A szerkezet előkészítése

AquaSalt Stop® száraz és nedves, gyengén és erősen nedvszívó aljzatra egyaránt felhordható. A felhordás előtt a felületeknek tisztának, jó tapadásúnak és szerkezetileg épnek kell lenniük. El kell távolítani minden idegen anyagot, például a régi bevonatokat, a nem tapadó vakolatokat, a zsírt és az egyéb szennyeződések, amelyek hátrányosan befolyásolhatják a bevonat behatolását. A régi sókivirágzásokat drótkéfével le kell tisztítani a felületről.

Alkalmazás

AquaSalt Stop® közvetlenül felhasználásra kész formában kerül szállításra.

AquaSalt Stop®

Só kivirágzást csökkentő alapozó nedves falazatra

Munkamenet

- **AquaSalt Stop®** hengerrel, ecsettel vagy alacsony nyomású szórással hordható fel, egy vagy két rétegben a megtisztított aljzatra (fröccsöntés). A második réteget a még nem száraz felületre kell felhordani (nedvesen a nedvesre). **AquaSalt Stop®** a szanáló vakolat felhordása előtt közvetlenül alkalmazandó.
- Az aljzattal való tökéletes tapadás érdekében **az új vakolatot a bevonat beszívódása után azonnal fel kell hordani.**
- Soha ne hordja fel a vakolatok végleges felületére! (Erre a célra hidrofobizáló szerek szolgálnak, pl. **AquaStop Protect®**.)
- A védőbevonat kb. 16 órás kikeményedés után teljesen működőképes.
- A bevonat kikeményedése során a szerkezet felületére esetleg kijutó sókivirágzásokat drótkéfével ismét el kell távolítani. A **AquaSalt Stop®** bevonat teljes kikeményedése után további kivirágzás már nem következik be.

Anyagszükséglet

- Felületkezelés: általában 0,25 – 0,30 l/m² egy rétegre

A tényleges anyagszükséglet az aljzat nedvszívó képességétől és szerkezetétől függ; erősen szívó aljzatoknál a fogyasztás akár kétszeres is lehet.

Az eszközök tisztítása és karbantartása

Minden felhordó szerszámot és felszerelést közvetlenül a felhordás után ki kell öblíteni és vízzel le kell mosni.

Műszaki információk

Hatóanyag:	szilikát/szilikon
Bázis:	vizes emulzió VOC nélkül
Megjelenés:	enyhén sárgás
Állag:	folyékony
Szag:	szagtalan
Sűrűség:	1,03 ± 0,01 kg/dm ³
Felhordási hőmérséklet:	min. +5 °C
Vízzel való elegyíthetőség:	elegyedő
A felület megjelenése felhordás után:	átlátszó, enyhén ragadós

További rétegek felhordása

- Cementes építőanyagok: az utolsó bevonattól számított 30 perc után
- Akrilát- és szilikátbevonatok: 24 órás érlelés után

Kiszerezés

Palack 1 l, vagy kanna: 5 l és 10 l

Tárolás

- Szárazon, zárt csomagolásban, napsugárzástól és fagytól védve (megfagyás után a termék már nem használható fel)
- Ajánlott hőmérséklet +5 °C és +30 °C között
- Felhasználás előtt mindig alaposan keverje fel

AquaSalt Stop®

Só kivirágzást csökkentő alapozó nedves falazatra

- A AquaSalt Stop® minimális eltarthatósága a megadott tárolási feltételek mellett 24 hónap

Minőségellenőrzés

A termék és annak gyártása a gyártó irányítási rendszerének megfelelően folyamatos minőségellenőrzés alatt áll. A terméket a Technický a zkušební ústav stavební Praha, s. p. (Prágai Építésügyi Műszaki és Vizsgáló Intézet), AO 204 tanúsította.

Egészségvédelem és munkabiztonság

A termék az Európai Parlament és a Tanács 1907/2006/EK rendelete, valamint a Bizottság (EU) 453/2010 rendelete értelmében **bőrre és szemre veszélyesnek** minősül, H314.



Munka közben védeni kell a szemet, a bőrt és a ruházatot a fröccsenéstől:

- Használjon védőruházatot, védőcipőt és védőkesztyűt, valamint védőszemüveget
- Szembe vagy bőrre kerülés esetén azonnal öblítse le tiszta víz sugárral, és ha a panaszok továbbra is fennállnak, forduljon orvoshoz
- Véletlen lenyelés esetén ne hánytasson, hanem forduljon orvoshoz

További információk a termék biztonsági adatlapjában találhatók.

Kapcsolat

TRUMF sanace s.r.o.

Székhely: Blatnická 14/3, Praha 5 Sobín, PSČ 155 21, Cseh Köztársaság

Műszaki osztály: Jiří Schwarz

Mobil: +420 603 589 130, +420 731 565 565

Telephely: Dvorská 1163, Rudná u Prahy, PSČ 252 19

Vezetékes: +420 235 312 000

www.aquastop-cream.hu

service@aquastop-cream.hu

Kiadva: 2021.04.19.

Revízió: 1

A jelen műszaki adatlapban közölt információk legjobb tudásunkon és tapasztalatainkon alapulnak, amelyeket laboratóriumi vizsgálatok és gyakorlati tesztek eredményei, valamint az állami TZÚS vizsgálóhely tanúsításai támasztanak alá. Mivel a terméket a mi ellenőrzési körünkön kívül alkalmazzák, kizárólag a termék mint olyan deklarált minőségéért vállalunk garanciát. A gyártó nem felel azokért a hibákért, amelyek a vevő helytelen alkalmazásából vagy nem megfelelő tárolásából erednek. A termék minőségét azonban teljes mértékben garantáljuk!