

AquaStop SanFix®**Hidrofobizáló és szilárdító felületvédő szer****Leírás**

AquaStop SanFix® kombinált, emulziós szilikon- és akrilát-alapú hidrofobizáló szer szilárdító hatással, amelyet elsősorban a kevésbé nedvszívó szilikátbevonatok felületi kezelésére fejlesztettek ki, amelyek akár enyhén poroznak is. Kültéri és beltéri használatra egyaránt alkalmas – például téglaboltozatos pincékben. Alkalmazható homlokzati burkolótéglára, kerámia- és betonburkolatokra is. A készítmény közvetlen felhasználásra kész – használat előtt nem kell hígítani.

AquaStop SanFix® megszilárdítja a porzó aljzatot (például vakolatlan téglafalazatot), csökkenti a vakolatok mélységi szennyeződését, és támogatja azok öntisztuló képességét (a szennyeződéseket a csapadék lemossa kültéri használat esetén). A vakolat felülete vízlepergető jelleget kap, tovább marad tiszta, és egyúttal csökken a penész és a moha megtelepedésének kockázata. Véd a fagykárk ellen a felület átnedvesedése esetén, valamint a kémiai jégmentesítő anyagokkal szemben.

AquaStop SanFix® vizes bázisú, és a vele kezelt felületek megőrzik fizikai-mechanikai tulajdonságaikat. A felület vízlepergetővé válik. A falazat átnedvesedése esetén lehetővé teszi annak kiszáradását. A felhordott készítmény megszáradása után a kezelt felület megtartja eredeti, természetes megjelenését. Ha a felület kellően telítődik a készítménnyel, enyhén sötétedhet, ezért a felhordás előtt próbafelület készítése javasolt.

Alkalmazási terület

Nedvszívó aljzatok (kisebb pórusúak is), sötét és tagolt felületek vízlepergető impregnálására, ahol fennállhat a sókivirágzás vagy a fényes foltok kialakulásának kockázata, elsősorban:

- enyhén porzó, de jó tapadású meszes és mészcement vakolatok, brizolit
- enyhén porzó, de jó tapadású téglafalazat
- mázatlan burkolatok, betonkerítések és kerti elemek, szobrok
- műkő (cementbázisú), a túlzott pigmenttartalom miatt színező műkőre is alkalmas
- kiérlelt betonfelületek, szerkezetek és elemek
- betonburkolatok, térburkoló kövek

Nem használható nem porózus anyagokon, mint az aszfalt, a szintetikus gyanták és bevonatok, a fémek, a műanyagok, a fa és a faforgácslap.

A készítményt nem nyomó víz elleni szigetelésnek (alapok, tartályok), repedések vízáteresztés elleni tömítésére vagy a kapilláris felszálló nedvesség elleni védelemre fejlesztették ki. Nem alkalmas leváló vagy morzsolódó falazatra és vakolatra.

Előnyök

- Használható szilikátvakolatokon, kerámia- és beton homlokzatburkolatokon, amelyek porozhatnak
- Egyetlen rétegben elegendő bevonat, nagy behatolóképeség az aljzatba
- Egyszerű és tiszta felhordás hengerrel, ecsettel vagy alacsony nyomású permetezővel, függőleges felületekre és belógó részekre is
- Csökkenti a külső homlokzatok szennyeződését
- Korlátozza a penész, a moha és a zuzmó megtelepedését és növekedését a kezelt felületen
- Felhordás sókivirágzás és fényes foltok kockázata nélkül
- Szerves oldószerek nélkül, egészségügyi és ökológiai szempontból ártalmatlan

Alkalmazás**A helyes felhordás feltételei:**

AquaStop SanFix®

Hidrofobizáló és szilárdító felületvédő szer

- o A készítményt +5 °C és +30 °C közötti optimális környezeti és aljzathőmérsékleten kell felhordani.
- o Nem javasolt túlzottan napsütötte aljzatra vagy erős szélben felhordani – ilyenkor a készítmény nem hatolna be kellő mélységben a felületbe.
- o A kezelt felületet 24 órán át védeni kell az esőtől.

Az aljzat előkészítése:

- o Száraz, tiszta, jó tapadású vagy enyhén porzó felületre hordható fel.
- o Felhordható enyhén nyirkos aljzatra is, ez azonban csökkentheti a hatékonyságot.
- o A meszes kivirágzásokat, a régi, hámló bevonatokat le kell verni vagy drótkefével eltávolítani. A port, a szennyeződések és a tisztítószer-maradványokat alaposan le kell mosni tiszta vízzel, legjobb nagynyomású mosóval.
- o Az esetleges biológiai szennyeződést (penész, alga stb.) a készítmény felhordása előtt el kell távolítani.
- o A repedéseket, hézagokat és a nem tapadó helyeket a felhordás előtt ki kell javítani.
- o Az aljzatnak és a hézagoknak kellően kiérlelteknak kell lenniük (az anyag fajtájától függően 2–4 hét).
- o A szomszédos, nem porózus felületeket (ablakok, ajtók, homlokzatrészek, burkolatok), amelyeket nem kell hidrofobizálni vagy szilárdítani, valamint a növényeket a felhordás előtt le kell takarni.

Felhordás:

- o A készítményt előzetesen próbálja ki egy kis felületen a kívánt hatás és a fogyasztás ellenőrzése céljából.
- o Legjobb teljes felületen hengerrel, esetleg széles ecsettel vagy alacsony nyomású permetezéssel felhordani, ismételten – az ismételt felhordás a beszívódott, de még nem száraz felületre történik (nedvesen a nedvesre), mindig úgy, hogy a készítmény ne csorogjon le.
- o A bevonat megismételhető, ha az újonnan felhordott réteg láthatóan beszívódik az aljzatba – a maximális hidrofób védelem és szilárdító hatás érdekében a felhordás az aljzat telítődéséig történik.
- o A készítményt egyenletesen kell felhordani a teljes felületen, hogy ne maradjanak kezeletlen helyek.
- o Az alacsony nyomású permetezés különösen porzó felületek esetén célszerű, valamint olyan felületeknél, ahol fennáll a pigment kimosódásának veszélye a felső rétegből (pl. színes műkő).

Élettartam

A kivitelezés minőségétől, az aljzat fajtájától és az időjárási igénybevétel – ideértve az UV-sugárzás – intenzitásától függően az élettartam 5–10 év. Az élettartam meghosszabbítása (az előző felhordás élettartamának határán) újbóli bevonattal vagy permetezéssel lehetséges, kizárólag az aljzat nedvszívó képességének előzetes ellenőrzése után.

Az eszközök tisztítása és karbantartása

Minden felhordó szerszámot és felszerelést közvetlenül a felhordás után ki kell öblíteni és meleg, szappanos vízzel le kell mosni. A megszáradt készítmény oldószerrel távolítható el (etil-alkohol, lakkbenzin, xilol, S 6005/S 6006).

Műszaki információk

Hatóanyagok:

szilikon hatóanyag – 5 %

AquaStop SanFix®

Hidrofobizáló és szilárdító felületvédő szer

Bázis:	akrilát hatóanyag – 5 %
Szín:	a hatóanyagok vizes emulziója szerves oldószerek nélkül tejfehér (nedvszívó aljzaton megszáradás után átlátszó)
Viszkozitás:	1–10 mPa·s / 20 °C
Szag:	szagtalan
Sűrűség:	0,99–1,00 kg/dm ³
Felhordási hőmérséklet:	+5 °C és +30 °C között
Eltarthatóság:	12 hónap / +5 °C és +30 °C között, nem fagyhat meg
pH:	6–9
Elegyíthetőség:	vízzel korlátlanul elegyedő

Anyagszükséglet

Az anyagszükséglet a vakolat érdességétől, porozitásától és nedvszívó képességétől függ, és 0,25–1 l/m², azaz 1 liter 1–4 m² felületre elegendő.

Kiszerezés

Palack: 1 l; kanna: 5 l és 10 l

Tárolás

- Eredeti, zárt csomagolásban, szárazon, napsugárzástól és fagytól védve tárolandó
- Ajánlott tárolási hőmérséklet +5 °C és +30 °C között
- A felbontott csomagolást mielőbb fel kell használni; a csomagolást gondosan vissza kell zárni, hogy a környezetből ne kerüljön bele baktérium vagy penész
- A minimális eltarthatóság a megadott tárolási feltételek mellett, bontatlan csomagolásban 12 hónap

Fontos

- A hidrofobizált aljzat diszperziós festékekkel nehezen festhető át, vakolat felhordásakor pedig romolhat a tapadás. Ezeket a felületkezeléseket ajánlott csak időbeli eltéréssel és mindig a tapadás ellenőrzése után elvégezni.
- Tartsa be a címkén megadott utasításokat, és felhasználás előtt olvassa el a műszaki adatlapban közölt információkat.
- A műszaki adatlapban közölt adatok általános információkat tartalmaznak a termékről és annak felhasználásáról, amelyek megfelelnek jelenlegi ismereteinknek. A gyakorlatban a felhordás módjától és a külső hatásoktól függően eltérések fordulhatnak elő.

Egészségvédelem és munkabiztonság

A termék az 1272/2008/EK rendelet (CLP) szerint **bőrszenzibilizáló, 1. kategória, H317** – allergiás bőrreakciót válthat ki.



Figyelmeztetés: FIGYELEM

- Munka közben védeni kell a szemet, a bőrt és a ruházatot a fröccsenéstől
- Használjon védőkesztyűt (nitrilkaucsuk), védőruházatot, védőcipőt és védőszemüveget

AquaStop SanFix®

Hidrofobizáló és szilárdító felületvédő szer

- Bőrre kerülés esetén mossa le bő vízzel és szappannal; bőrirritáció vagy kiütések megjelenése esetén forduljon orvoshoz
- Szembe kerülés esetén öblítse néhány percen át óvatosan vízzel; ha a szemirritáció nem múlik el, forduljon orvoshoz
- Véletlen lenyelés esetén öblítse ki a száját, és ne hánytasson; ha rosszul érzi magát, forduljon orvoshoz
- Gyermekektől elzárva tartandó

További információk a termék biztonsági adatlapjában találhatók.

Kapcsolat

TRUMF sanace s.r.o.

Székhely: Blatnická 14/3, Praha 5 Sobín, PSČ 155 21, Cseh Köztársaság

Műszaki osztály: Jiří Schwarz

Mobil: +420 603 589 130, +420 731 565 565

Telephely: Dvorská 1163, Rudná u Prahy, PSČ 252 19

Vezetékes: +420 235 312 000

www.aquastop-cream.hu

service@aquastop-cream.hu

Kiadva: 2021.04.15.

Revízió sz.: 0

A jelen műszaki adatlapban közölt információk legjobb tudásunkon és tapasztalatainkon alapulnak, amelyeket laboratóriumi vizsgálatok és gyakorlati tesztek eredményei, valamint az állami TZÚS vizsgálóhely tanúsításai támasztanak alá. Mivel a terméket a mi ellenőrzési körünkön kívül alkalmazzák, kizárólag a termék mint olyan deklarált minőségéért vállalunk garanciát. A gyártó nem felel azokért a hibákért, amelyek a vevő helytelen alkalmazásából vagy nem megfelelő tárolásából erednek. A termék minőségét azonban teljes mértékben garantáljuk!